

Technische Daten Polyharnstoff (Härtung: 7 Tage bei RT)

	Prüfnorm	Einheit	PH
Aspekt	optisch		Schwarz
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	ca. 1.1
Shore Härte A	ISO 686		40-45
Zugfestigkeit	ISO 527	MPa	1.5-2.5
Bruchdehnung	ISO 527	%	600-650
Weiterreissfestigkeit	DIN 53515	N/mm	13-18
Abrasion	Taber	Mm ³ /100U	3-6

Quelle: RAMPF GmbH